



**VERNICI PER STAMPI GRAVITA'
E BASSA PRESSIONE**
Caratteristiche ed applicazioni standard

**COATINGS FOR GRAVITY
& LOW PRESSURE DIE CASTING**
Standard characteristics and applications



VERNIFOND

prodotto esclusivo Fondermat
manufactured by Fondermat

VERNIFOND

prodotto esclusivo Fondermat
manufactured by Fondermat

VERNICE COATING	Caratteristiche Characteristics	Isolamento Insulation	Finitura Finishing	Diluizione Dilution	Temperatura dello stampo Mould temperature
Vernifond 180	Per superfici estese e piane, o per parti sottili del getto, con un più alto contenuto di sodio silicato <i>For large and flat surfaces or thin parts of a casting, with a higher content of sodium silicate</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:4 S 1:6	180° / 230° C
Vernifond 185	Per getti del settore automobilistico e quando si richiede una buona finitura. Con un più alto contenuto di sodio silicato <i>For automotive castings, and when is required a good finishing. More Sodium Silicate content.</i>	Medio isolamento <i>Medium insulation</i>	Finitura liscia <i>Smooth finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C
Vernifond 190	Per superfici estese e piane, o per parti sottili del getto <i>For large and flat surfaces or thin parts of a casting</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:4 S 1:6	180° / 230° C
Vernifond 200	Di colore nero per profili di precisione Consente una facile estrazione del getto <i>Black color For sharp edges For an easy extraction of the casting</i>	Medio isolamento <i>Medium insulation</i>	Finitura liscia <i>Smooth finishing</i>	B 1:3 S 1:5	150° / 350° C
Vernifond 245	Utilizzato soprattutto per canali di colata e montanti <i>Mainly used for launders and uprights</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C
Vernifond 365	Utilizzato soprattutto per canali di colata e montanti Lunga durata <i>Mainly used for launders and uprights Long lasting</i>	Alto isolamento <i>High insulation</i>	Finitura grezza <i>Rough finishing</i>	B 1:1 S 2:1	180° / 230° C



Via Industriale Traversa 1°, 9
25060 Cellatica (BS) Italy
Tel. +39 030.3732490 - Fax +39 030.3732477
fondermat@fondermat.it
www.fondermat.it